PAT-NO:

JP361197218A

DOCUMENT-

JP 61197218 A

IDENTIFIER:

TITLE:

MONITORING METHOD FOR MOLDING OF INJECTION MOLDING

MACHINE

PUBN-DATE:

September 1, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOJIMA, TAKAYOSHI GOTO, KAZUMASA KAWABE, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OKUMA MACH WORKS LTD N/A

APPL-NO: JP60038523

APPL-DATE: February 27, 1985

INT-CL (IPC): B29 C 045/50 , B29 C 045/17 , B29 C 045/77

US-CL-CURRENT: 700/29

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate elucidation of a cause by discriminating defective molding automatically, by a method wherein an injection pressure waveform and speed waveform at the time of each injection process are compared and monitored with those at the time of optimum injection molding extending over the whole process, data of which are stored in case of deffective molding.

CONSTITUTION: Optimum terms in each injection process are made to store in a memory 7. Injection pressure and speed wave forms are detected by sensors 1, 4, which are made to store in memories 3, 6 by making them synchronize with a timing clock signal CK from a clock

generating circuit 18 and compared with the memory 7 at the same time. When these detected values have exceeded an allowable range, output signals PD, DV are applied to an OR circuit 10, an action suspension signal is put out of a sequence circuit 17 and data such as pressure, speed, and temperatures of an injection cylinder and mold at that time are made to store in memories 14, 15, 16, which are made into a guide for elucidation of the cause of a deffective molding.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) - 昭61 - 197218

MInt Cl.4

識別記号

广内整理番号

@公開 昭和61年(1986)9月1日

B 29 C 45/50

7729-4F 7729-4F 7179-4F

45/17 45/77

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

射出成形機の成形モニタ方式

創特 昭60-38523

29出 頭 昭60(1985) 2月27日

四発 明 者 小 分発 明 者 後 隆 好 Œ 名古屋市北区辻町1丁目32番地 名古屋市北区辻町1丁目32番地

株式会社大隈錐工所内 株式会社大限鐵工所内

藤 部 79発 明 者 河

光 広

名古屋市北区计町1丁目32番地

株式会社大限鐵工所内

大限鐵工所 株式会社 の出 頭 人

名古屋市北区计町1丁目32番地

何代 理 弁理士 安形 雄三

1. 卒用の名称 射出成影機の成形モニタ方式

2.特許請求の範囲

射出成形機における各成形品についての最適 成形時の射出圧力被形及び射出速度被形を記憶 し、各射出時の射出圧力被形及び射出速度被形 と、最適成形時の射出圧力被形及び射出速度被 形とを射出工程全般にわたって比較して監視 し、同時に成形不良時には射出圧力、射出速度 及び射出シリンダ/全型の温度を記憶させるこ とにより、成形の食否を自動的に判別すると共 に、成形不良時の要因解析を容易にしたことを 特徴とする射出成形機の成形モニタ方式。

3.発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

この発明は、射出工程全般にわたって成形条 件の良否判別機能を備えた射出成形機の成形モ ニタ方式に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

射出成形機は射出シリンダ内をプランジャあ るいはスクリュー祭を前進させることにより、 溶融した熱可塑性樹脂を射出成形用金型のキャ ピティ部に射出し、射出後その射出圧力を保持 して、つまり保圧して幾可塑性樹脂を成形加工 する装置である。射出成形の成形不良は、成形 樹脂の木来の性質による場合、金型の不備によ る場合。成形品の設計上の不備による場合。あ るいは射出成形機の能力不足による場合等にも 発生するが、多くの場合は成形条件の変動、つ まり射出圧力、射出速度及び射出シリンダ/金 型の温度の変動に起因する。成形不良はほとん どの場合、射出時の圧力/速度の波形に何らか の形で現われるが、従来は射出時の射出圧力や 射出速度の瞬時値を監視したり、あるいは表示 装置に射出圧力や射出速度の変化状況を表示さ せて成形不良を検出するだけであって、射出工 程中の全般にわたって射出成形像の動作を監視

4.47.WW

することができず、自動的に成形の良否を判別 することができないという問題点があった。ま た、従来は成形不良が極くまれにしか発生しな い場合には、その要因を解析することは極めて 困難であるという問題点もあった。

(発明の目的)

この発明は上述のような事情からなされたものであり、この発明の目的は、射出成形機における各成形品についての最適成形時の射出圧力被形及び射出速度被形を配愎し、各射出時の射出圧力被形及び射出速度被形と最適成形時の両被形とを射出工程全般にわたって比較して監視し、阿時に成形不良時には射出圧力。射出速度及び射出シリング/金型の温度を記憶させることにより、成形の良否を自動的に判別すると共に、成形不良時の要因解析を容易にした射出成形機の成形モニタ方式を提供することによる。(発明の概要)

この発明は射出成形機の成形モニタ方式に関するもので、射出成形機における各成形品につ

記憶メモリアに供給する。射出圧力検出回路2 は射出工程の際に、圧力センサ1によって金型 のキャピティへの樹脂の射出圧力を検出し、タ イミングクロック信号CKに同期して一定周期毎 に圧力メモリ3にデータを書込む。一方、射出 速度検出回路5も速度センサ4によって機脂の 射出速度を検出し、同様に速度メモリ6にデー タを書込む。比較器8及び比較器9はそれぞれ クロック信号CKに何期して、圧力メモリ3及び 速度メモリ 6 から順次入力されて来るデータ と、最適データ記憶メモリフからの射出圧力及 び射出速度の最適変化パターンとを比較する。 比較器8は両入力データの差が、第2図に斜線 で示す射出圧力の許容範囲TPR の1/2 、つまり TPR/2 を越えた場合には出力信号DPをOR回路10 に送る。同様に、比較器9は両入力データの差 が第3図に斜線で示す射出速度の許容範囲TVL の1/2 、つまりTVL/2 を越えた場合に出力信号 DVをOR回路10に出力する。許容範囲TPR 及び TVL はそれぞれ第2図及び第3図に示すような

いての最適成形時の射出圧力被形及び射出速度被形を記憶し、各射出時の射出圧力被形及び射出速度 計出速度被形と最適成形時の周被形とを射出工程全般にわたって比較して監視し、同時に成形不良時には射出圧力、射出速度及び射出シリング/金型の温度を記憶させることにより、成形の良否を自動的に判別すると共に、成形不良時の要因解析を容易にしたものである。

(発明の実施例)

第1図は、この発明方式を適用した射出成形 機の実施例を示すプロック図である。まず、テ ストショットによってその成形品について、最 適な成形の際の射出圧力及び射出速度の射出工 程全般にわたる最適変化パターンが求められ、 これが最適データ記憶メモリアに記憶される。 この最適変化パターンは、たとえば第2図及び 盛3図に立場である。 発生回路18はタイミングクロック信号CKを発生 し、射出圧力検出回路2,圧力メモリ3,射出 速度検出回路5,速度メモリ6及び最適データ

状態で、比較器8及び比較器9に与えられる。 第2因及び第3因では、保圧が時点TFS で開始 され、時点TFE で終了する。

第2図及び第3図の成形不良検出タイミング TEにおけるように、射出工程中に、射出圧力及 び射出速度の変化状況が最適変化パターンと異 なった場合には、OR回路10が出力信号DNを発生 し、成形不良が検出される。成形不良の時には この出力DMに応答して、その射出圧力変化パタ - ンが圧力メモリるから圧力データメモリ14 に、射出速度変化パターンが速度メモリ6から 速度データメモリ15に、そして温度センサ11に よって検出した射出シリンダ及び金型のその時 の温度データが温度検出回路12から温度データ メモリ18にそれぞれ配位される。成形機シーケ ンス回路17は出力信号DNに応答して射出成形機 の動作停止指令を発生し、不良成形品の払い出 レを行なう。CRT ディスプレイ13は射出工程中 の射出圧力及び射出速度の変化パターンを表示 すると共に、成形不良時の各データを確認のた

特開昭61-197218 (3)

めに表示する。オペレータは、圧力データメモ リ14、速度データメモリ15及びデータメモリ18 の各データを成形不良の要因を解析する手引と して使うことができる。

(発明の効果)

この発明の成形モニタ方式によれば、射出工程全般にわたって射出圧力、射出速度の監視を行なうことができると共に、正確な成形不良の検出ができる。また、成形不良時の射出圧力及び射出速度の変化パターンと、その時の射出シリング及び金型の温度とが保持されているため、成形不良の要因解析を容易に行なうことができる。

4. 図面の簡単な説明


第1回はこの発明方式を適用した射出成形像の実施例を示すプロック図。第2回は魅出圧力。 被形を例示する図、第3回は射出速度被形を例。 示する図である。

1…圧力センサ、2…射出圧力検出回路、

3 … 圧力メモリ、 4 … 速度センサ、 5 … 射出速度検出回路、 6 … 速度メモリ、 7 … 最適データ記憶メモリ、 8,9 … 比較器、 10… OR回路、 11… 温度センサ、 12… 温度検出回路、 13… CRT ディスプレイ、 14… 圧力データメモリ、 15… 速度データメモリ、 16… 温度データメモリ、 17… 成形像シーケンス回路、 18… クロック発生器、 TPR … 射出圧力許容範囲、 TVL … 射出速度許容範囲、 TE… 成形不良検出タイミング。

出顧人代理人 安 彩 雄 三

第 1 図



特開昭61-197218 (4)

